(-Vd-	1 Hersteller/Lieferer: VDM Metals GmbH Plettenberger Straße DEU 58791 Werdohl	2		2 Kennb 11465 08.05	
3 Sch	nweißz	usatz*: Schweißstab	und Schweißdraht			
4 Ma	rke*:	VDM ® FM 61	7B			
7 Тур)*:	EN ISO 1827	4 - S NiCr22Co12Mo	9		
11 Dı	urchme	esserbereich: 0,6 - 3,0 (1) mm			
12 Hi	lfsstoff	e: EN ISO 1417	5 I1			
I3 Di	e weite	ere Gültigkeit wird durch Erscheinen	des Kennblattes im Sc	nweißzusatzwerkstoff	portal bescheinigt.	
15 W	ärmeb	ehandlung (Wb) nach dem Schweiß	en und Werkstoffe			
Pos	Wb	Gruppe / Werkstoff 1	Text	Gruppe / Werks	stoff 2	Ben
	U	NiCr23Co12Mo				(2)
16 Di	e Werl	kstoffeinteilung entspricht ISO 1560	8:2000			
21 W	urzelso	chweißbarkeit: nachgewiese	n			
23 W	anddic	ke: max. 25 mm				
24 St	romart	und Polung: G-				
	chweiß	position nach DIN EN ISO 6947:199	97-05: PA, P	B, PC		
25 Sc					FF00C	
	öchste	Betriebstemperatur im Kurzzeitbere	ich wie Grundwerkstoff,	jedoch max.:	550°C	
26 H		Betriebstemperatur im Kurzzeitbere Betriebstemperatur im Langzeitbere		jedoch max.:	(3)°C	
26 Hi 27 Hi	öchste	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eich max.:			
26 Há 27 Há 28 Ti	öchste efste B	Betriebstemperatur im Langzeitbere	eich max.: off, jedoch nicht tiefer al		(3)°C	
26 Ha 27 Ha 28 Tia 29 Ba	öchste efste B erechn	Betriebstemperatur im Langzeitbere etriebstemperatur wie Grundwerkst	eich max.: off, jedoch nicht tiefer al	s:	(3)°C	

(2) VdTÜV-Wbl. 485+573 /

Wärmebehandlung: Relaxationsglühen: 980°C / 3h

(3) Die Beständigkeit gegen Versprödung wurde gemäß DIN EN 14532-2 Abs. 4.2.4 nachgewiesen. Die Auslagerung erfolgte bei den Temperaturen 550°C, 700°C und 750°C und einer Dauer von 10056 Stunden.

Die durchgeführten Zeitstanduntersuchungen sind im MPA Darmstadt Bericht H135038 dokumentiert. Die Zeitstandwerte sind bestätigte Mindestwerte und entsprechen mindestens den jeweiligen Zeitstandwerten der Grundwerkstoffe VDM® Alloy 617 und VDM® Alloy 617B. Werte außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs sind in Abstimmung mit der Benannten Stelle beim Hersteller zu erfragen.

T[°C]	Ru[MPa]			
_	10.000 h	30.000 h	100.000 h	
650	330	290	241	
660	308	266	216	
670	285	242	192	
680	262	218	169	
690	238	194	148	
700	215	172	130	
710	192	151	113	
720	171	133	99,2	
730	151	117	86,9	
740	133	103	76,2	
750	117	90,3	66,8	
760	103	79,5	58,7	
770	91,3	70	51,5	
780	80,6	61,7	45,1	

33 Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräterichtlinie für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie geeignet.

34 Erläuterungen A - angelassen S - spannungsarm geglüht W - weichgeglüht G+ - Gleichstrom Pluspol L - lösungsgeglüht u. abgeschreckt St - stabilgeglüht G- - Gleichstrom Minuspol W - Wechselstrom N - normalgeglüht U - ungeglüht V- vergütet

35 Erstellt durch: TÜV NORD

Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Herausgebers vorbehalten. Herausgeber: Verband der TÜV e. V. Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group